

Legierungsübersicht für Hartcoat

Legierung	EN AW	DIN	Name	Eignung
AlMgSi0,5	6060	3,3206	Extrudal-050	Sehr gut
AlMgSi1	6082	3,2315	Anticorodal 100/112	Sehr gut
AlMg3	5754	3,3535	Peraluman- 300	Sehr gut
AlMg1	5005A	3,3315	Peraluman- 100	Sehr gut
AlMg4,5Mn	5083	3,3547	Peraluman- 460 Alplan	Sehr gut
Al99,5	1050A	3,0355		Sehr gut
AlZn5,5MgCu (AlZnMgCu1,5)	7075	3,4365	Perunal-215	Gut
AlZnMgCu0,5	7022	3,4345	Alumec-79	Gut
AlZn4,5Mg1 (AlZnMG1)	7020	3,4335	Unidur-102	Gut
AlMgSiPb	6012	3,0615	Anticorodal PB109	Bedingt
AlCuMg1	2017	3,1325		Bedingt
AlCuMg2	2024	3,1355	Avional	Bedingt
AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb)	2007	3,1645	Torradur	Ungeeignet
AlCuBiPb	2011	3,1655	Decoltal-500	Ungeeignet
AlMg1SiCu	6061	3,3211	Anticorodal 80	Ungeeignet